

Resistensliste

Kemikalie		Tegpox®			System K1	Tegpur® Crete RT	
		EVP Gulvmaling	SL-300 SL-440	Topcoat			
Alkalier							
Natronlud	5%	+	++	++	++	++	
NaOH	30%	-	+	+	++	++	
Ammoniak	10%	-	++	++	++	++	
NH3	konc.	-	-	-	++ (25%)	++	
Syrer							
Svovlsyre H2SO4	10%	++●	++	++	++		
	30%	-	+	++	++		
	50%	-	+●	+	++		
	70%	-	-	-	-		
Saltsyre HCl	10%	++●	++	++	++		
	20%	-	++●	++●	++		
	36%	-	-	-	++●		+
Salpetersyre HNO3	3%	-	++●	++●	++●		
	10%	++●	+●	+●	+●		
	30%	-	-	-	-		+
Fosforsyre H3PO4	4%	-	++●	++●	+●		
	10%	-	+●	+●	+● (48t.)		
	43%	-	-	-	-		
Myresyre CH2O2	30%	-	++●	++	+	(10%)	
Mælkesyre C3H6O3	10%	-	-	-	+	(5%)	++
Eddikesyre CH3COOH	5%	++●	++●	++	++	++	
	10%	-	++●	++	++	++	
	30%	-	-	-	+		
Olier og fedt							
Animalsk / Vegetabilsk		+	++	++	++	++	
Opløsningsmidler							
Benzin		+	++●	++●	++	++	
Diesel		+	++	++	++	++	
Paraffin		+	++	++	++		
Glycerol		+	++	++	++		
Terpentin		+	++	++	++		
Ethylenglycol		-	-	-	+● (24t.)	++	
Xylen		+	+	+	++	++	
Toluen		-	+	+	++	++	
Benzen		-	-	-	++●	++	
Butanol		-	-	-	++		
Octanol		-	++	++	++		
Isopropylalkohol		+	+●	+●	+●		
Acetone		-	-	-	-		
Ethylacetat		-	-	-	+● (24t.)		
Trichlorethylen		+	-	+	+● (24t.)		
Ethanol		-	-	-	+● (24t.)		

++ : Resistent + : Begrænset resistens - : Ikke resistent ● : Fare for misfarvning*

*Misfarvning og/eller ændring i glansen påvirker ikke resten af egenskaberne