TECHNISCHES DATENBLATT

Teqpur® Floor 1K



Teqpur® Floor 1K PU matter Topcoat

BESCHREIBUNG

Teqpur® Floor 1K PU matter Topcoat ist eine 1-Komponenten-, wasser- und polyurethanbasierte Versiegelung/Deckversiegelung mit niedrigem VOC-Gehalt. Das Produkt härtet zu einer matten Oberfläche aus. Gebindegrößen: 4,5 Liter und 9 Liter. Das Produkt ist mit einem Innenraumklima-Label ausgezeichnet.

ANWENDUNG

PU Klarlack matt 1K ist ein geruchsneutraler, wasserbasierter Lack zur Oberflächenbehandlung von unbehandelten Holzböden und anderen lackierten Oberflächen mit leichter Beanspruchung.

EIGENSCHAFTEN

Kann zur Behandlung von Innenwänden aus beispielsweise Ziegelstein, Zementputz sowie Betonböden verwendet werden. Das Produkt eignet sich auch für die gelegentliche Pflege bereits lackierter Holzböden.

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEHANDLUNG/UNTERGRUND

Sauberer, trockener, fettfreier und tragfähiger Untergrund, wie beispielsweise eine neue Beschichtung aus transparentem oder pigmentiertem Epoxidharz oder eine weiche Polyurethanbeschichtung sowie z. B. Ziegelstein, Zementputz und Betonböden. Anschleifen und absaugen, Säurewäsche mit beispielsweise 10%iger Salzsäurelösung verwenden.
Bereits lackierte Böden: Vor dem Lackieren mit Holzreiniger abwaschen. Sorgfältig mit Körnung 150–180 schleifen. Die Temperatur des Untergrunds muss mindestens 10 °C betragen und über dem Taupunkt liegen. Die Temperatur des Lacks muss 10–25 °C betragen. Ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, wird das Fließverhalten beeinflusst.

MISCHUNG

Ergiebigkeit: Ca. 8–10 m²/Liter. Vor dem Lackieren: Der Lack muss vor Gebrauch gründlich umgerührt oder geschüttelt werden. Auftragswerkzeug: Breiter Pinsel oder Lackrolle.

Beim Auftragen darf der Lack nicht direkt auf den Boden gegossen werden. Oberflächentemperatur: Mindestens 15 °C. Verdünnung: Wird gebrauchsfertig geliefert. Eine Verdünnung wird nicht empfohlen.

Trocknungszeit: Die Oberfläche kann nach ca. 4 Stunden bei 20 °C und 50 % r. F. erneut lackiert werden. Vollständig ausgehärtet nach 3 Tagen. Pro Tag nur 2 Lackschichten auftragen.

Wasserbasierte Produkte weisen eine gewisse Klebewirkung auf und werden daher nur für Räume mit stabiler Luftfeuchtigkeit empfohlen. Das bedeutet, dass der Unterschied zwischen der höchsten und niedrigsten relativen Luftfeuchtigkeit im Jahresverlauf nicht mehr als 30 % betragen darf.

Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser.

Lagerung: In ungeöffneter Verpackung bei 20 °C 2 Jahre haltbar. Darf keinen Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden.

teqcoat®