TECHNISCHES DATENBLATT

Teqpur® Floor 2K



Teqpur® Floor 2K PU matter Topcoat

BESCHREIBUNG

2-Komponenten-, wasser- und polyurethanbasierte Versiegelung/Deckversiegelung mit niedrigem VOC-Gehalt. Das Produkt härtet zu einer matten Oberfläche aus. Gebindegrößen: 4,95 Liter und 9,90 Liter.

ANWENDUNG

PU Klarlack matt 2K ist ein geruchsneutraler, wasserbasierter Lack zur Oberflächenbehandlung von unbehandelten Holzböden und anderen lackierten Oberflächen mit sehr starker Beanspruchung. Wird hauptsächlich als abschließendes Finish eingesetzt, wenn eine vollständig matte Oberfläche mit besonders hoher Reinigungsfreundlichkeit gewünscht wird.

EIGENSCHAFTEN

Kann zur Behandlung von Innenwänden aus beispielsweise Ziegelstein, Zementputz sowie Betonböden in gewerblichen Bereichen verwendet werden. Das Produkt eignet sich auch für die gelegentliche Pflege bereits lackierter Holzböden.

Teqpur® Floor 2K

GEBRAUCHSANWEISUNG

VORBEHANDLUNG/UNTERGRUND

Sauberer, trockener, fettfreier und tragfähiger Untergrund, wie beispielsweise eine neue Beschichtung aus transparentem oder pigmentiertem Epoxidharz oder eine weiche Polyurethanbeschichtung sowie z. B. Ziegelstein, Zementputz und Betonböden. Anschleifen und absaugen, Säurewäsche mit beispielsweise 10%iger Salzsäurelösung verwenden.

Bereits lackierte Böden: Vor dem Lackieren mit Holzreiniger abwaschen. Sorgfältig mit Körnung 150–180 schleifen.

Die Temperatur des Untergrunds muss mindestens 10 °C betragen und über dem Taupunkt liegen. Die Temperatur des Lacks muss 10–25 °C betragen. Ist die Temperatur zu hoch oder zu niedrig, wird das Fließverhalten beeinflusst.

MISCHUNG

Teqpur® Floor 2K: 10 Teile Lack werden mit 1 Teil Härter gemischt. Ergiebigkeit: Ca. 10–12 m²/Liter. Vor dem Lackieren: Der Lack muss vor Gebrauch gründlich umgerührt oder geschüttelt werden.
Auftragswerkzeug: Breiter Pinsel oder Lackrolle.

Beim Auftragen darf der Lack nicht direkt auf den Boden gegossen werden. Oberflächentemperatur: Mindestens 15 °C. Verdünnung: Wird gebrauchsfertig geliefert. Eine Verdünnung wird nicht empfohlen.

VOR DEM LACKIEREN

Den Lack gründlich umrühren/schütteln, bis sämtliches abgesetztes Material vollständig aufgelöst ist. Härter zugeben und erneut gründlich umrühren/schütteln, mindestens 45 Sekunden. Die Mischung 10 Minuten ruhen lassen. Anschließend vor Gebrauch erneut gründlich umrühren/schütteln, mindestens 45 Sekunden.

VERARBEITUNGSZEIT

Die Mischung muss innerhalb von 2 Stunden verwendet werden. Die Mischung nach Ablauf dieses Zeitraums nicht mehr verwenden.

TROCKNUNGSZEIT

Berührungstrocken/überlackierbar: Ca. 3 Stunden bei 20 °C und 50 % r. F. Für leichte Beanspruchung nach 8 Stunden freigegeben. Vollständig ausgehärtet nach 3 Tagen. Höchstens 2 Schichten pro Tag auftragen. Reinigung der Werkzeuge: Sofort nach Gebrauch mit Seifenwasser. Lagerung: In ungeöffneter Verpackung bei 20 °C 2 Jahre haltbar. Darf keinen Temperaturen unter 0 °C ausgesetzt werden.