

Teqpox® EVS



Teqpox® EVS Stribemaling er en 2-komponent, vandbaseret halvblank epoxymaling, til maling af striber og markering af felter og kan påføres gamle såvel som nye overflader.

ANVENDELSE

Teqpox® EVS Stribemaling er en 2-komponent, vandbaseret halvblank epoxymaling, til maling af striber og markering af felter og kan påføres gamle såvel som nye overflader. Teqpox® EVS Stribemaling indeholder ikke skadelige opløsningsmidler og er praktisk talt lugtfri. Teqpox® EVS Stribemaling anvendes normalt til markeringsstriber og -felter i lagerhaller, produktionslokaler og parkeringshuse, på beton og lignende faste mineralske underlag.

EGENSKABER

Teqpox® EVS Stribemaling kombinerer høj slidstyrke med en meget god vedhæftningsevne. Anvendes til maling af beton, på tidligere malede overflader, træ og i det hele taget, hvor det stilles krav om pæne overflader med god holdbarhed.

BRUGSANVISNING

FORBEHANDLING/UNDERLAG

Underlaget skal være fast, rent og fedtfri.

BLANDING

Blandingen af de to komponenter Teqpox® EVS A komp og B (Teqpox® EVS Stribemaling) skal foretages umiddelbart før påføring finder sted. Der røres/blandes min. 3 minutter. Bland ikke større mængde, end der kan bruges i løbet af 30 minutter ved 20 °C.

Hvis sættet skal deles, må delingen udføres nøjagtigt. (Se under Tekniske data – Blandingsforhold).

**OBS.** B-komponenten bør omrøres grundigt før brug.

Teqpox® EVS

**UDFØRSEL**

**FORBEHANDLING/UNDERLAG**

Efter afmærkning med tape eller skabelon påføres Teqpox® EVS Stribemaling med pensel eller rulle. For at sikre skarpe kanter, er der vigtigt at tapen har god kontakt med underlaget. Efter påføring fjernes tapen.

**ARBEJDSIKKERHED**

Beskyt øjne og hud under arbejdet. Gennemlæs sikkerhedsdatabladet før brug. MAL-kode 00-5

TEKNISKE DATA

|                                              |                    |                   |              |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|
| Farver                                       |                    |                   | Se farvekort |
| Glans                                        |                    |                   | Ca. 40       |
| Blandingsforhold                             | efter vægt         |                   | 1:4          |
| Densitet (færdigblandet)                     | ved 20 °C          | g/cm <sup>3</sup> | 1,60         |
| Viskositet (færdigblandet)                   | ved 20 °C          | mPa-s             | 2700         |
| Tørstofindhold                               |                    | %                 | 65           |
| Brugstid/Potlife                             | ved 20 °C          | minutter          | 30           |
| Temperatur                      produkt      | min.               | °C                | 15           |
|                                              | max.               | °C                | 25           |
| Temperatur                      underlag/rum | min.               | °C                | 10           |
|                                              | max.               | °C                | 25           |
| Krav til underlaget                          |                    |                   |              |
| Restfugt    målt med CM-apparat              | max .              | %                 | 6            |
| Relativ luftfugtighed                        | max.               | %                 | 65           |
| Tørretid                                     | støvtør ved 20 °C  | timer             | 8            |
|                                              | kan betrædes efter | timer             | 24           |
| Gennemhærdet                                 | ved 20 °C          | døgn              | 7            |