

Teqpur® Floor 2K



Teqpur® floor 2K PU Mat topcoat

BESKRIVELSE

2 komponent, vand- og polyurethanbaseret forsegling/toplak med lavt VOC- indhold. Produktet hærder til en mat overflade. Emballagestørrelse: 4,95 liter og 9,90 liter.

ANVENDELSE

PU klar mat lak 2K er en lugtneutral, vandbaseret lak til overfladebehandling af ubehandlede trægulve og andre lakeret overflader med meget stærk trafik. anvendes primært som afsluttende finish, hvor der er ønske om en helmat finish med en rengøringsvenlighed i en klasse for sig.

EGENSKABER

Kan anvendes til behandling af indvendige vægge af fx teglsten, cementpuds, betongulve i erhverv. Produktet er også velegnet til lejlighedsvis vedligeholdelse af tidligere lakerede trægulve.

Teqpur® Floor 2K

BRUGSANVISNING

FORBEHANDLING/UNDERLAG

Rent, tørt, fedtfrit og bæredygtigt underlag, såsom ny belægning af klar eller pigmenteret epoxy eller blød polyurethan belægning, samt f.eks. teglsten og cementpuds, betongulve. Slibes og støvsuges brug syrevask med fx 10 % altsyreopløsning.

Tidligere lakerede gulve: Før lakering afvaskes med Vesla Gulvrens. Slib omhyggeligt med korn 150-180

Underlagets temperatur skal være mindst 10°C og højere end dugpunktet. Lakkens temperatur skal være 10°C-25°C. Er temperaturen for høj eller for lav, påvirkes flydeevnen.

BLANDING

Teqpur® floor 2K 10 dele lak blandes med 1 del hærder Rækkeevne: Ca.10-12m²/ltr. Før lakering: Lakken skal omrøres eller rystes grundigt før brug. Påføringsværktøj: Bred pensel eller lakrulle.

Ved påføring må lakken ikke hældes direkte ud på gulvet. Overfladetemperatur: Mindst 15° C. Fortynding: Leveres klar til brug. Fortynding anbefales ikke.

FØR LAKERING

Omrør/ryst lakken grundigt til alt bundsat materiale er opløst. Tilsæt hærder og omrør/ryst grundigt igen, minimum 45 sekunder. Lad blandingen hvile i 10 minutter Omrør/ryst derefter grundigt igen før brug, minimum 45 sekunder.

BRUGSTID

Blandingen skal anvendes indenfor 2 timer. Anvend ikke blandingen efter dette tidsrum

TØRRETID

Berøringstør/genlakering: Ca.3 timer ved 20 grader og 50% RF. Klar til brug for let trafik 8 timer Fuldt afhærdet efter 3 døgn. Påfør højst 2 lag per dag. Rengøring af værktøj: Straks efter brug med sæbevand. Opbevaring: Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer under 0° C

Indeklimamærket dækker 3 ting...



Minimal afgasning af sundhedsskadelige stoffer. For loftprodukters vedkommende testes også for partikelafgivelse og fibre.



Minimal lugt eller anledning til irriterede slimhinder og hovedpine efter at produkterne er pakket ud og taget i brug.



At der medfølger vejledning til anvendelse, transport, opbevaring, montering og vedligeholdelse af produkterne, så de ikke forringer indeklimaet over tid.

